



Aluminium P1

Datenblatt

1) Dichte	2,01 g/cm ³
2) Shore D (23°C) // Brinell:	91 // 29HBW (5/125/10)
3) E-Modul:	37,4 kN/mm ²
4) Längenausdehnungskoeffizient:	26,0 (10 ⁻⁶ x K ⁻¹)
5) Dauertemperaturbeständigkeit:	250 °C
6) Verglasungstemperatur:	285,7 °C
7) Porengröße / Menge	9µm / 12%
8) Wärmeleitfähigkeit	28,6W/mK

Angaben zur Bearbeitung finden Sie auf unserer Homepage!