

Advanced Materials**RenLam[®] CY 219 / Ren[®] 5160 oder HY 5161
oder HY 5162**

LAMINIERSYSTEM
NIEDERVISKOSE EPOXIDSYSTEME MIT UNTERSCHIEDLICH REAKTIVEN
HÄRTERN

**SPEZIFISCHE
EIGENSCHAFTEN**

- Hohe mechanische Festigkeit bei Raumtemperatur
- Antrocknung bei Raumtemperatur
- Hervorragende Kompatibilität mit Glasfasern und Füllern
- Antrocknung mit, je nach gewähltem Härter, unterschiedlicher Topfzeit und Härtungszyklus
- Verwendbar mit mineralischen oder metallischen Füllstoffen

**ANWENDUNGS-
BEREICHE**

- Herstellung von Lehren, Giessereimodellen und Bearbeitungshilfen
- Allgemeiner Werkzeugbau
- UP-Legewerkzeuge mit Glasschichten
- Versteifungen

PRODUKTDATEN

Eigenschaften	Einheit	RenLam [®] CY 219	Ren [®] HY 5160	Ren [®] HY 5161	Ren [®] HY 5162
Aspekt Farbe	visuell	Klare Flüssigkeit Hellbraun	Klare Flüssigkeit Blassgelb	Klare Flüssigkeit Blassgelb	Klare Flüssigkeit Blassgelb
Viskosität bei 25°C	mPas	10'000 - 12'000**	30 – 50**	35 – 55**	30 – 70**
Dichte	g/cm ³	1,1	1,0	1,0	1,0

** Spezifizierte Werte werden regelmässig kontrolliert. Wertangaben, die in diesem Dokument als „typische Eigenschaften“ oder „Richtwerte“ beschrieben sind, werden nicht regelmässig überwacht und dienen rein zur Information. Wertangaben werden nicht gewährleistet, ausser dies wird ausdrücklich erwähnt.

TYPISCHE SYSTEMDATEN**VERARBEITUNG**

Mischverhältnis	Gewichtsanteile		
RenLam [®] CY 219	100	100	100
Ren [®] HY 5160	50	-	-
Ren [®] HY 5161	-	50	-
Ren [®] HY 5162	-	-	50

Die zwei Komponenten im angegebenen Verhältnis gründlich mischen, dann jede Gewebeschicht imprägnieren, bevor sie zum Aufbau des Laminates abgelegt wird.
Nachhärtung verbessert die Endeigenschaften

EIGENSCHAFTEN

Harz-/Härter-Gemisch:	Volumen	Einheit	CY 219 HY 5160	CY 219 HY 5161	CY 219 HY 5162
Aspekt			Gelblich	Gelblich	Gelblich
Viskosität bei 25°C		m Pa s	900-1.000	1.000-1.200	1.000-1.100
Topfzeit bei 25°C	500 ml	Min	80	40	20
Entformbar nach		Std.	16	12	12

Nach Härtung: 7 Tage bei RT oder 14 Stunden bei 40°C

Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,1	1,1	1,1
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75	°C	45-50	50-55	55-60

LAGERUNG

Unter der Voraussetzung, dass RenLam[®] CY 219 und Ren[®] 5160 oder HY 5161 oder HY 5162 an einem trockenen Ort, in ihren verschlossenen Originalgebinden, bei Temperaturen vorgegeben im MSDS gelagert werden, entspricht die Lagerfähigkeit den angegebenen Werten.
Teilweise entleerte Gebinde sollten sofort nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

VERARBEITUNGS-BEDINGUNGEN

Die Verarbeitung der Produkte sollte im Temperaturbereich von 18-25°C erfolgen.

VERPACKUNG

System	RenLam [®] CY 219	Ren [®] HY 5160	Ren [®] HY 5161	Ren [®] HY 5162
Anzahl und Gewicht	25 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Anzahl und Gewicht	225 kg	4 x 2 kg	4 x 2 kg	4 x 2 kg

VORSICHTSMASSENNAHMEN**Achtung!**

Unsere Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen eingehalten werden. Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, sowie eine Schutzbrille zu tragen. Nach jedem Arbeitsgang müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden. Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschliessend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz. Eine Beschreibung sämtlicher Vorsichtsmassnahmen ist in den Sicherheitsdatenblättern der Einzelprodukte enthalten. Gerne schicken wir Ihnen diese auf Anforderung zu.

Huntsman Advanced Materials

(Switzerland) GmbH
Klybeckstrasse 200
4057 Basel
Switzerland

Tel: +41 (0)61 299 11 11
Fax: +41 (0)61 299 11 12

www.huntsman.com/advanced_materials
email: advanced_materials@huntsman.com



Huntsman Advanced Materials gewährleistet ausschließlich, dass seine Produkte den mit dem Benutzer vereinbarten Spezifikationen entsprechen. Spezifizierte Werte werden regelmässig kontrolliert. Wertangaben, die in diesem Dokument als „typische Eigenschaften“ oder „Richtwerte“ beschrieben sind, werden nicht regelmässig überwacht und dienen rein zur Information. Wertangaben werden nicht gewährleistet, ausser dies wird ausdrücklich erwähnt.

Die Herstellung von Materialien unterliegt erteilten oder beantragten Patenten und diese Publikation ist nicht als Erlaubnis zur Benutzung patentierter Verfahren zu verstehen. Während die in dieser Publikation aufgeführten Informationen und Empfehlungen nach dem besten Wissen und Gewissen von Huntsman Advanced Materials zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffen, IST NICHTS IN DIESER PUBLIKATION ALS AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZU VERSTEHEN. DER BENUTZER MUSS SICH STETS SELBST VON DER ANWENDBARKEIT SOLCHER INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN UND DER EIGNUNG VON PRODUKTEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ÜBERZEUGEN. Das Verhalten der in dieser Publikation aufgeführten Produkte in Produktionsverfahren und ihre Eignung für einen bestimmten Endzweck sind von diversen Bedingungen abhängig, so etwa von der chemischen Verträglichkeit, Temperatur und anderen Huntsman Advanced Materials nicht bekannten Variablen. Der Benutzer ist verantwortlich für die Auswertung der Produktionsverhältnisse und des Endproduktes unter realen Endverbrauchsbedingungen und für die angemessene Beratung und Warnung der Käufer und Benutzer.

Die Produkte sind unter Umständen toxisch und erfordern besondere Vorsicht beim Umgang. Der Benutzer ist gehalten, Sicherheitsdatenblätter von Huntsman Advanced Materials mit genauen Angaben über die Toxizität und die richtigen Handhabungs- und Lagerverfahren anzufordern und sich an alle geltenden Sicherheits- und Umweltnormen zu halten.

Gefährlichkeit, Toxizität und Verhalten der Produkte können sich bei Verwendung mit anderen Materialien ändern und sind abhängig von den Produktionsverhältnissen oder anderen Verfahren. Gefährlichkeit, Toxizität und Verhalten sind vom Benutzer zu bestimmen und sind dem Umschlag- und Verarbeitungspersonal sowie den Endbenutzern mitzuteilen. Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, untersteht der Verkauf der in dieser Publikation aufgeführten Produkte den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Huntsman Advanced Materials LLC oder denen ihrer Konzerngesellschaften, einschließlich ohne Einschränkung Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA, Huntsman Advanced Materials Americas Inc., und Huntsman Advanced Materials (Hong Kong) Ltd. Huntsman Advanced Materials ist eine internationale Unternehmenseinheit der Huntsman Corporation. Huntsman Advanced Materials ist über Huntsman Konzerngesellschaften in verschiedenen Ländern tätig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Huntsman Advanced Materials LLC in den USA und Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA in Europa.

RenLam® CY 219 / Ren® sind eingetragene Handelsmarken von Huntsman Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in einem Land oder mehreren Ländern, aber nicht allen Ländern.

Copyright © 2014 Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH.